

GRIS CLAIR


STANFOR

GRIS CLAIR

ATTENTION

EUH208 Contient ACIDES GRAS, C18-INSATURES, TRIMERES, AVEC OLEYLAMINE : Peut produire une réaction allergique.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



C-11-205236



UN1263

CASH PISCINES FRANCE
9 AVENUE DE LA GRANDE SEMAINE
33700 MÉRIGNAC
05.56.01.40.43

WWW.CASH-PISCINES.COM

PEINTURE LINO GUM

GRIS CLAIR

POUR PISCINE
BÉTON OU CIMENT



À BASE DE CAOUTCHOUC
CHLORÉ POUR PISCINE



UN RENDEMENT
DE 8 M²/L



APPLICATION
EN 2 COUCHES



RECOURVABLE EN 24H
MISE EN EAU APRÈS 5 JOURS

PEINTURE MONOCOMPOSANT POUR LES PISCINES EN BÉTON ET CIMENT. SA COMPOSITION LUI CONFÈRE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'EAU, AUX AGENTS CHIMIQUES ET À L'ALCALINITÉ.

ÉTAPE 1 SUPPORTS

La préparation des fonds doit être conforme aux DTU 13.3 / 21 / 26.2 / 59.3.

Béton rugueux, sec d'un mois, traité au détergeant acide Neutrasol BN92, rinçage à l'eau claire suivi d'un séchage de au moins 48 heures.

Ancienne peinture poncée, sèche, propre et absence de tartre.

ÉTAPE 2 APPLICATION

Application : **3 couches** sur un support brut (2 couches dans le cas contraire)

Matériel : **Brosse, rouleau**

Première couche : **10 à 20%** de diluant EF28 pour Linogum en couche d'imprégnation.

Deuxième et troisième couche : **10%** de diluant EF28 pour Linogum en finition.

ÉTAPE 3 SÉCHAGE

Hors poussière : **20 minutes**

Sec au toucher : **60 minutes**

Recouvrable : **24 heures**

Mise en eau après un délai de **5 jours**

5le